



PACKAGING

PAPIER DE MASQUAGE

PROTECTION LORS DE LA MISE EN PEINTURE



STRUCTURE

- ▶ Papier pur kraft
- ▶ Recyclé sur demande

QUALITÉ TECHNIQUE

- ▶ Très basse porosité
- ▶ Barrière aux peintures
- ▶ Résistance mécanique élevée notamment pour le kraft
- ▶ S'adapte aux formes et aux revêtements
- ▶ S'associe avec tout type d'adhésif

APPLICATIFS

- ▶ Peinture carrosserie
- ▶ Peinture bâtiment
- ▶ Peinture pièce détachée

CONDITIONNEMENT

- ▶ Largeurs standards 450 mm, 700 mm, 900 mm et 1200 mm
- ▶ Disponible en rouleaux
- ▶ Autres dimensions sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Normes	
Grammage papier		40 g/m ²	ISO 536
Résistance à la rupture	sens machine	50 N	ISO 1924-2
	sens travers	25 N	ISO 1924-2
Indice d'éclatement		3.5 kPa.m ² /g	ISO 2758
Porosité Bendtsen		140 ml/min	ISO 5636-3
COBB 60s		≤ 30 g/m ²	ISO 535



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com